

# 0840—P 包封胶

## ■ 组成：

耐热树脂、固化剂、填料、其他助剂。

## ■ 特性：

耐热等级 F、H 级，二组分。

常温下，该产品粘度较小。冬天不需加热即可使用，固化后粘结力好、绝缘性能优良、包封效果好。

## ■ 工艺性能：

序号	指标名称	实验条件	单位	指标值
1	外观	目测		甲组：各种颜色（客户需求） 乙组：淡黄色均匀液体
2	粘度	旋转式粘度计	mPa·s	甲组：2000—5000
3	凝胶时间	120±2℃	min	2—4
4	固化时间	120±2℃	min	≤30

## ■ 电性能及其它：

序号	指标名称	实验条件	单位	指标值
1	工频电气强度	常态时/浸水 24 h	MV/m	≥20/≥18
2	体积电阻率	常态时/浸水 24 h	Ω·m	≥1×10 <sup>12</sup> /≥1×10 <sup>11</sup>
3	100:2 适用期	23℃流动性	H	≥4

## ■ 使用工艺：

使用前甲组先搅动防止分层沉淀。若温度太低甲组粘度太大先用热水加热到 30℃左右使之有流动性。

使用前甲:乙按重量比 100:2 混合均匀。宜少配、勤配。工件预热到滴浸温度 80±5℃后手工将胶均匀涂刷或机械滴涂线圈的部位。

## ■ 包装：

产品分为二组分包装，采用铁桶密封包装，甲乙组份配套供应。

## ■ 储存期：

产品储存在阴凉、通风的库房里，分组份存放在原密封包装容器内，从出

厂日起为 6 个月。

### ■ 重要提示：

- 1、本产品为易燃易爆材料，严禁烟火；本产品严禁与其他产品混用。
- 2、用户在正式采用我公司供应的产品前均有责任进行试用和评估，自行确定技术参数。我公司所提供的技术意见均出自诚意，但并不保证适用于所有的产品和场合，以上数据均仅供使用者参考。
- 3、由于我公司提供的工艺和适用范围在实施过程中均非我公司所能控制，因而非本产品质量问题所引起的后果本公司将不予承担。

## 嘉兴市清河高力绝缘有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲工业区信达路 电话：0573—82792001 传真：0573—82791711

邮 编       ：     314031E       —     mail:Qinghejy@vip.163.com       Net  
address:Http://www.Qinghe—material.com